

AZPIFOND F-208

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Бесцветный полиуретановый двухкомпонентный грунт. Смешивается 2:1 в объеме с отвердителем С-471. Также может быть использован с другими отвердителями (С-855, С-2821, С-283 и т.д.) или с их версиями «лето», когда температура при нанесении достаточно высока.

ОБЩИЕ СВОЙСТВА:

- Нанесение распылением (пневматический краскопульт, airmix и airless).
- Тиксотропность (выдерживает вертикальное нанесение), гладкость и эластичность.
- Хорошая укрывистость, сохраняя при этом хорошую прозрачность.
- Легкая ручная и автоматическая шлифовка.
- Хорошее нанесение следующего слоя (14-16 часов).
- Стандартный бесцветный полиуретановый грунт от Iurena Group (отличное соотношение качество/цена).

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при 20 °С)	Лак	Отвердитель С-471
- Вязкость:	35"	11"
- Плотность:	0,985 гр/см ³	0,970 гр/см ³
- Сухой остаток	42%	26%
- Цвет:	Медовый.	Бесцветный
- Внешний вид в упаковке:	Жидкость.	Жидкость
- Вид высохшей пленки:	Бесцветный.	-
- Срок годности продукта в закрытой упаковке :	12 месяцев	6 месяцев

СВОЙСТВА СМЕСИ:

- Соотношение смеси	F-208 /С-471 : 2/1
- Вязкость смеси	19"
- Сухой остаток смеси	37%
- Минимальная жизнеспособность смеси при 20°С	4 часа.

НАНЕСЕНИЕ:

Поверхность: Все виды шпона и массив древесины.

Подготовка поверхности: Поток воздуха удалить частицы после шлифования .

Нанесение: Размешать перед использованием. Продукт следует иметь температуру 20-25°С. Наносить 1-3 слоя по 180 - 220 гр/м².

Виды нанесения:	Вязкость нанесения	Растворитель	% Растворителя
- Пневматический краскопульт, airmix у airless:	20"	125-DPN	0-5%
- Электростатика:	16"	125-DPN	5- 10%

Сушка: На время сушки очень влияет граммж, вид поверхности и условия окружающей среды. Оставить сохнуть 14-16 часов (одна ночь), после этого приступить к шлифовке зернистостью 280-320.

РЕВИЗИЯ: 2/09-2011

Инструкции, содержащиеся в этом техническом листе и вытекающие из него советы, являются результатом нашего опыта и исследований, проведенных в лабораторных условиях, и должны приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом предприятие IRURENA. Значения, приведенные в техническом листе, являются рекомендуемыми и не должны считаться спецификацией. Клиент должен провести тесты продуктов, предоставленных предприятием IRURENA, которые подтвердят их адекватность и способность достигать целей клиента. Вне нашего контроля находится правильное нанесение продукта, компетентность персонала, условия применения продукта и т.д., в связи с чем ответственность за применение продукта несет клиент. Настоящим в полной мере гарантируем качество продуктов предприятия IRURENA, как результат ранее установленных условий продажи и поставки.

ВРЕМЯ СУШКИ (100 гр/м² при 20°C):

- От пыли: 5'
- На отлип: 13'
- Возможность шлифовки: 2-3 часа.

ПРИМЕЧАНИЯ: Подготовленную смесь тщательно перемешать перед использованием. Рекомендуется для грунтовки всех поверхностей регулярных и нерегулярных (двери кухни и ванной, лакировка мебели в общем) с помощью краскопульта airless или airmix (промышленное нанесение). Хорошее соотношение укрывистости, прозрачности, гладкости, шлифовки и нанесения следующего слоя. Отличное соотношение качество/цена. Стандартный грунт в гамме полиуретановых грунтов Irguena Group.

РЕВИЗИЯ: 2/09-2011

Инструкции, содержащиеся в этом техническом листе и вытекающие из него советы, являются результатом нашего опыта и исследований, проведенных в лабораторных условиях, и должны приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом предприятие IRURENA. Значения, приведенные в техническом листе, являются рекомендуемыми и не должны считаться спецификацией. Клиент должен провести тесты продуктов, предоставленных предприятием IRURENA, которые подтвердят их адекватность и способность достигать целей клиента. Вне нашего контроля находится правильное нанесение продукта, компетентность персонала, условия применения продукта и т.д., в связи с чем ответственность за применение продукта несет клиент. Настоящим в полной мере гарантируем качество продуктов предприятия IRURENA, как результат ранее установленных условий продажи и поставки.