

## AZPIFOND F-236

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:** Бесцветный полиуретановый грунт. Смесь 2:1 в объеме с отвердителем C-284 или C-006. Доступна версия «лето» этого отвердителя.

### ОБЩИЕ СВОЙСТВА:

- Нанесение распылением (пневматический краскопульт, airmix и airless).
- Тиксотропность (выдерживает вертикальное нанесение), гладкость и эластичность.
- Легкая ручная и автоматическая шлифовка.
- Хорошее нанесение следующего слоя (14-16 часов).

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при 20 °C)	Лак	Отвердитель C-284; C-006
- Вязкость:	300"	11"
- Плотность:	1,000 г/см <sup>3</sup>	0,970 г/см <sup>3</sup>
- Сухой остаток:	46%	28%
- Цвет:	Медовый.	Бесцветный
- Вид в упаковке :	Жидкость.	Жидкость
- Вид высушенной пленки :	Бесцветная.	-
- Срок годности продукта в закрытой упаковке :	12 месяцев	6 месяцев

### СВОЙСТВА СМЕСИ:

- Соотношение смеси	F-236 /C-284: 2/1; F-236 /C-006: 2/1
- Вязкость смеси	130"
- Сухой остаток смеси	40%
- Минимальная жизнеспособность смеси при 20°C	6 часов.

### НАНЕСЕНИЕ:

**Основа:** Все виды шпона и массив древесины.

**Подготовка поверхности:** Поток воздуха удалить частицы после шлифования .

**Нанесение:** Размешать перед использованием. Продукт следует иметь температуру 20-25°C. Наносить 1-2 слоя по 100 - 150 гр/м<sup>2</sup>.

<u>Виды нанесения:</u>	<u>Вязкость нанесения</u>	<u>Растворитель</u>	<u>% Растворителя</u>
- Пневматический краскопульт, airmix у airless:	20"	D-285 PURUS	40%

**Сушка:** На время сушки очень влияет граммаж, вид поверхности и условия окружающей среды. Оставить сохнуть 16-20 часов (одна ночь), после этого приступить к шлифовке зернистостью 280-320.

### ВРЕМЯ СУШКИ (100 г/м<sup>2</sup> при 20°C):

- От пыли:	5'
- На отлип:	20'
- Возможность шлифовки:	6 ч.

**ПРИМЕЧАНИЯ:** Подготовленную смесь тщательно перемешать перед использованием. Рекомендуется для грунтовки всех поверхностей регулярных и нерегулярных (двери кухни и ванной, лакировка мебели в общем). При температуре выше 20-25°C рекомендуется использовать определенное количество замедляющего растворителя (S-157, D-129) чтобы предотвратить появление пузырей.

РЕВИЗИЯ: 1/ 03-2013