

GOYLAKE A-2633

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Двухкомпонентный полиуретановый тиксотропный лак. Отверждение осуществляется путем добавления 2:1 отвердителя C-263 или C-283.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Нанесение любым видом распыления (краскопульт airless, airmix или пневматический краскопульт).
- Хорошее нанесение на разные виды грунта.
- Хорошая тиксотропность.
- Хорошая укрывающая способность.
- Приятный на ощупь.
- Хорошее вертикальное нанесение.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при 20 °C)

A-2633

- | | |
|--|--------------------------|
| - Вязкость: | 105" |
| - Плотность: | 1,030 гр/см ³ |
| - Сухой остаток: | 50% |
| - Цвет: | Бесцветный |
| - Вид в упаковке : | Жидкость. |
| - Вид высохшей пленки : | Прозрачная. |
| - Срок годности продукта в закрытой упаковке : | Свыше 6 месяцев. |

ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСИ:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - Соотношение смеси: | A-2633 /C-263 : 2/1 |
| - Вязкость смеси: | 44" |
| - Сухой остаток смеси: | 42 % |
| - Минимальная жизнеспособность смеси: | 5 часов |

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность: Все виды шпона и массива, предварительно покрытые грунтом и отшлифованные.

Подготовка поверхности: Поток воздуха удалить частицы после шлифования .

Нанесение: Размешать смесь перед использованием. Нанести 1-2 слоя по 120 - 130 гр/м².

<u>Виды нанесения:</u>	<u>Вязкость нанесения</u>	<u>Растворитель</u>	<u>% растворителя</u>
- Пневматический краскопульт, airmix и airless:	15-16"	-	30-40%

Сушка/отверждение: На время сушки очень влияет граммаж наносимого продукта, вид поверхности и условия окружающей среды.

ВРЕМЯ СУШКИ (100 гр/м²):

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| - От пыли: | 10' |
| - На ощупь: | 20' |
| - Нанесение следующего слоя: | Этого же продукта: через 12 часов. |

ПРИМЕЧАНИЯ: Перемешать перед использованием. Представлен в пяти степенях глянца. Рекомендуются для отделки больших неровных поверхностей (сборная мебель, стулья) с помощью краскопульты airless или airmix. Хорошее соотношение укрывистости, тиксотропности и внешнего вида.

РЕВИЗИЯ: 1/ 09-2011