

## GOYLAKE A-315 БЕЛАЯ

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:** Белая полиуретановая эмаль, характеризуется отличной пигментирующей способностью. Вступает в реакцию путем смешивания 2:1 в объеме с отвердителем C-315.

### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Нанесение всеми видам распыления (пневматический краскопульт, airmix, airless).
- Отличная укрывистость и пигментация (белизна).
- Индекс тиксотропности – 2,5.
- Хорошая адгезия к разным видам грунта.
- Шелковистая на ощупь.
- Отличное распределение продукта, внешний вид и равномерность оттенка при низких степенях глянца.
- Хорошее сопротивление истиранию и царапинам.
- Хорошее сопротивление пожелтению.

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при 20 °С)

Эмаль	Отвердитель C-315
- Вязкость Brookfield (10 rpm):	-
- Вязкость Чаша Форд № 4:	11"
- Плотность:	0,975 гр/см3
- Сухой остаток:	27%
- Цвет:	Бесцветный
- Вид в банке:	Жидкость
- Вид высохшей пленки :	-
- Срок годности продукта в закрытой упаковке :	6 месяцев

### СВОЙСТВА СМЕСИ:

- Пропорция смеси	A-315 /C-315 : 2/1
- Вязкость смеси	29"
- Сухой остаток смеси	55 %
- Минимальная жизнеспособность при 20°С	8 часов.

### НАНЕСЕНИЕ:

**Основа:** Все виды панелей из МДФ, массива и шпонированные, предварительно загрунтованные и отшлифованные.

**Подготовка основы:** Поток воздуха удалить частицы после шлифования.

**Нанесение:** Перемешать перед использованием. Продукт следует иметь температуру 20°С. Нанести 1 слой 120 - 140 гр/м<sup>2</sup>.

Виды нанесения:	Вязкость нанесения	Растворитель	% Растворителя
- Пневматический краскопульт, airmix и airless:	18-22"	D-525/D-202	5-10%
- Электростатика:	14-16"	D-525/D-202	15- 20%

**Сушка:** На время сушки очень влияет граммаж, вид поверхности и условия окружающей среды.

### ВРЕМЯ СУШКИ (100 гр/м<sup>2</sup>):

- От пыли:	6'
- На отлив:	13'
- Нанесение следующего слоя:	Этот же материал: через 1-2 часа.

**ПРИМЕЧАНИЯ:** Подготовленную смесь тщательно перемешать перед использованием. Рекомендуется для белой отделки любых видов поверхностей. Так как имеет хорошую укрывистость и тиксотропность, особенно на

РЕВИЗИЯ: 0/ 05-2014

---

кромке и углах, может использоваться для отделки дверей для ванной комнаты, кухни, межкомнатных дверей и мебели в целом. Отличается хорошей стойкостью к пожелтению. Хорошее соотношение укрывистости, пигментации, белизны, тиксотропности, гладкости и внешнего вида. Хорошее соотношение качество/цена.

РЕВИЗИЯ: 0/ 05-2014

---

Инструкции, содержащиеся в этом техническом листе и вытекающие из него советы, являются результатом нашего опыта и исследований, проведенных в лабораторных условиях, и должны приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом предприятие IRURENA. Значения, приведенные в техническом листе, являются рекомендуемыми и не должны считаться спецификацией. Клиент должен провести тесты продуктов, предоставленных предприятием IRURENA, которые подтвердят их адекватность и способность достигать целей клиента. Вне нашего контроля находится правильное нанесение продукта, компетентность персонала, условия применения продукта и т.д., в связи с чем ответственность за применение продукта несет клиент. Настоящим в полной мере гарантируем качество продуктов предприятия IRURENA, как результат ранее установленных условий продажи и поставки.