

## Iruxil SBA-600 Natural

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Продукт на водной основе, без биоцидов, предназначен для промышленной наружной отделки столярных изделий.

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Нанесение распылением, продукт не стекает.
- Отличная эластичность и адгезия к древесине.
- Стойкость к цементным пятнам.
- Быстрая сушка и хорошая стойкость при складывании в стопку, в том числе на тропической древесине.
- Эффективная защита от воздействия атмосферных осадков.
- Отсутствие запаха при нанесении.
- Не воспламеняется.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

**Основа:** Пригоден для всех пород древесины. Однако же, для конструкций на открытом воздухе следует избегать использования незнакомой или непрочной древесины.

Древесина должна быть очищена от пыли и грязи. Чтобы обеспечить хорошее проникновение и адгезию продукта на древесине должны отсутствовать слои лака или краски. Не наносить на древесину которая содержит более 15% влаги.

Для достижения большей длительности, предварительно нанести один слой (80-120 гр/м<sup>2</sup>) пропитки **Iruxil W-I-Цвет** с помощью автоклава, окунания, кисти или распыления.

**Нанесение:** Продукт готов к использованию. Перемещать для однородности цвета.

Для облегчения сушки, не наносить в холодной и влажной среде.

Нанести 2 слоя по 150-200 гр/м<sup>2</sup>. Легко отшлифовать между слоями.

**Виды нанесения:** Разработан для нанесения распылением с помощью пневматического краскопульта, airless, airmix или aerografía, также можно наносить кистью.

**Время сушки:**  
(на древесине 150 гр/м<sup>2</sup>, 20°C, 60%)  
- На отлип:..... прим. 60'  
- Нанесение следующего слоя:..... 4 ч.

**Физические характеристики:**  
(при 20°C)  
- Вязкость (Брукфильд RVT 10 гpm):..... 2000 сп.  
- Плотность:..... 1,04 гр/см<sup>3</sup>  
- Представлен в глянце:..... Глянец, полуматовый и матовый.

**Разведение и чистка:** Использовать воду. Не допускать попадания в канализацию.

**Обслуживание:** Если со временем появятся признаки деградации, необходимо слегка отшлифовать деградированный участок поверхности и нанести 1-2 слоя **IRUXIL W**.

**Хранение:** Срок годности продукта в упаковке более 6 месяцев. Защищать от мороза.

РЕВИЗИЯ: 0/ 05-2008

Инструкции, содержащиеся в этом техническом листе и вытекающие из него советы, являются результатом нашего опыта и исследований, проведенных в лабораторных условиях, и должны приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом предприятие IRURENA. Значения, приведенные в техническом листе, являются рекомендуемыми и не должны считаться спецификацией. Клиент должен провести тесты продуктов, предоставленных предприятием IRURENA, которые подтвердят их адекватность и способность достигать целей клиента. Вне нашего контроля находится правильное нанесение продукта, компетентность персонала, условия применения продукта и т.д., в связи с чем ответственность за применение продукта несет клиент. Настоящим в полной мере гарантируем качество продуктов предприятия IRURENA, как результат ранее установленных условий продажи и поставки.